

四ふっ化工チレン樹脂 (PTFE) 成形シート規格書

——A級品

物性	規格値	試験方法
引張強度 (Mpa)	≥ 15	ISO12086/ISO527
伸び率 (%)	≥ 150	
比重	2.10 ~ 2.25	ASTM D792
融点 (°C)	327 $\pm$ 10	ISO11357

外観	検査頻度	検査方法	規格
異物	全数	目視	1.2mm ² < 面積 無き事
			0.7mm ² < 面積 $\leq$ 1.2mm ² 5個/m ²
			0.1mm ² < 面積 $\leq$ 0.7mm ² 10個/m ²
			< 0.1mm ² 面積 不問
汚れ&色むら	全数	直尺	使用上有害な汚れ、色むらが無きこと
反り			規格: $\leq 500 \times 500$ ≤ 3 mm 規格: $> 500 \times 500$ ≤ 8 mm

項目	呼び寸法(mm)	公差(mm)	検査頻度
幅	1000×1000	0 ~ +20	①注文数≤30SH、3SHを抽出 ②注文数＞30SH、全体の10%を抽出
	1200×1200	0 ~ +30	
	1500×1500	0 ~ +40	
	1000×2000		
厚さ	6	0 ~ +1.5	
	8		
	10		
	12		
	15		
	20	0 ~ +2.0	
	25		
	30		
	40		
	50		
	60	0 ~ +3.0	
	70		
	80		
	90		
	100		

*その他の規格についてお客様の要望による相談

四ふっ化工チレン樹脂 (PTFE) 成形シート規格書

—B級品

物性	規格値	試験方法
引張強度 (Mpa)	≥ 15	ISO12086/ISO527
伸び率 (%)	≥ 150	
比重	2.10 ~ 2.25	ASTM D792
融点 (°C)	327 $\pm$ 10	ISO11357

外観	検査頻度	検査方法	規格
異物	全数	目視	$\phi 2.5 < \text{直径}$ 無き事
			$\phi 1.5 < \text{直径} \leq \phi 2.5$ 3個/m ²
			$\phi 0.7 < \text{直径} \leq \phi 1.5$ 6個/m ²
			$\phi 0.3 < \text{直径} \leq \phi 0.7$ 10個/m ²
			直径 < $\phi 0.3$ 不問
汚れ&色むら	全数	直尺	使用上有害な汚れ、色むらが無きこと
反り			規格: $\leq 500 \times 500$ $\leq 3\text{mm}$ 規格: $> 500 \times 500$ $\leq 8\text{mm}$

項目	呼び寸法(mm)	公差(mm)	検査頻度
幅	1000×1000	0 ~ +30	①注文数≤30SH、3SHを抽出 ②注文数> 30SH、全体の10%を抽出
	1200×1200	0 ~ +40	
	1500×1500	0 ~ +50	
	1000×2000		
厚さ	6	0 ~ +1.5	
	8		
	10		
	12	0 ~ +2.0	
	15		
	20		
	25		
	30	0 ~ +3.0	
	40		
	50		
	60		
	70		
	80	0 ~ +5.0	
	90		
	100		

*その他の規格についてお客様の要望による相談

〒116-0013

KRK
康楽株式会社

東京都荒川区西日暮里
2-10-5泉ビル 3F
E:lzs@krk-tokyo.co.jp
TEL:03-6874-0926

confidential